



МОСКОВСКИЙ ЗАВОД

ОСНОВАН В 1940

ПНЕВМОАППАРАТ

125130 РОССИЯ, г. Москва, ул. Нарвская, дом 2, стр. 5

Тел./факс +7(495) 602-00-93, 602-00-94, 602-00-96; w w w pnevmoapparat . ru; e-mail: info @ pnevmoapparat . ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ПНЕВМОТРУБКИ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА (ПЭ), ПОЛИУРЕТАНА (ПУ) И ПОЛИАМИДА (ПА)

Рекомендуемый рабочий диапазон температур: -40°С...+70°С. Трубки на основе полиуретана имеют хорошую стойкость к механическим воздействиям (перегибы, сдавливание, скручивание) и быстро восстанавливают свою первоначальную форму после снятия воздействия. Полиуретан имеет высокую гибкость при низких температурах, не подвержен гидролизу и имеет великолепную стойкость к воздействию озона, масел, топлив и микроорганизмов.

Пример записи при заказе трубки с наружным диаметром 8мм:

Трубка ПУ 8х6



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Шифр при заказе	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Макс. рабочее давление, кгс/см ² (при +20°С)	Мин. радиус изгиба, мм
ПУ-4х2,5	4	2,5	10,0	15
ПУ-6х4	6	4,0		18
ПУ-8х6	8	6,0	7,0	35
ПУ-10х8	10	8,0	5,5	45
ПУ-12х10	12	9,0	6,0	50

Допустимые цвета: матово-прозрачный; голубой, черный, желтый, зеленый; красный.

Поправочный температурный коэффициент для давления	-20°С	0°С	+23°С	+30°С	+40°С	+50°С	+60°С	+70°С
	1,87	1,40	1,00	0,84	0,70	0,60	0,52	0,47